Dshydro900

Repelente al agua incoloro con propiedades oleófugas

Definición

Dshydro 900 se puede aplicar a todo tipo de superficies porosas, tanto horizontales como verticales. Nuestra gama de repelentes de agua y aceite, apta para todos los sustratos de construcción comunes, ofrece una protección eficaz para materiales porosos, tanto en interiores como en exteriores. Estos productos preservan el aspecto natural de las superficies a la vez que forman una barrera contra el agua y los aceites, garantizando un acabado satinado e incoloro. Ideales para prolongar la vida útil y preservar la estética de los edificios, son esenciales para una protección duradera sin comprometer el aspecto de los materiales.

- Reduce la suciedad causada por la contaminación atmosférica
- Preserva la estructura del sustrato
- Inodoro y sin disolventes
- Microporoso, no forma película
- Efecto hidrófugo y oleófugo
- Líquido lechoso que al secar es transparente

Composición

A base de resinas de silano y polisiloxanos de base acuosa

Condiciones de aplicación

(Conforme a la norma NF DTU 59.1).
Interior: Temperatura entre 8 °C y 35 °C y humedad relativa < 70 %.
Exterior: Temperatura ambiente y del soporte entre 5 °C y 35 °C y humedad relativa < 80 %.
Límite de humedad para la mampostería < 5% .
No aplicar sobre superficies húmedas.
Equipo de aplicación: Brocha mixta de fibras sintéticas | Pulverizador.
Equipo de limpieza: Enjuagar con agua limpia inmediatamente después de usar.
Dilución: Listo para usar.

Preparar los sustratos para que cumplan con las normas NF DTU 59.1, NF DTU 40.21 y siguientes, NF DTU 40.37 mediante cualquier método apropiado (raspado/cepillado/lijado, descontaminación, desengrase, lavado a presión, eliminación de polvo, etc.) y así garantizar que estén sanos, secos, limpios y cohesivos. Las superficies con eflorescencia deben tratarse mediante cepillado, tras identificar y eliminar la causa del problema (barrera antihumedad, revestimiento antieflorescencia, etc.).

Instrucciones de aplicación

Agitar bien antes de usar.

Aplique DSHYDRO9 con brocha o pulverizador a una distancia aproximada de 50 cm de la superficie, evitando goteos.

Sature bien la superficie (es posible aplicar sobre una superficie húmeda) hasta que quede completamente saturada.

Características técnicas

Aglutinante: Emulsión de silano-siloxano a base de agua
Apariencia de la película: no aplicable
Brillo especular: no aplicable
Sólidos (± 2 %): 8 % en peso – 9% en volumen.
Resistencia a la fricción en húmedo: no aplicable
Colores: lechoso, incoloro al secar
Densidad (± 0,03): 1,00
Rendimiento: 2 a 5 m³/L según la porosidad del sustrato
Secado al tacto: 6 horas
Recubrible húmedo sobre húmedo: 15 min
Resistencia a la lluvia (5): 4-6 h

(1) Probado según la norma NF EN 16640
(2) Los valores de brillo especular se obtienen tras 14 días de secado. La aplicación mecánica puede variar estos valores.
(3) Valor indicado sobre blanco.
(4) Variable según la dilución, la porosidad y la textura de la superficie.
(5) Puede variar según la dilución, la temperatura, la humedad ambiental y la incorporación de una gran cantidad de colorantes (tiempos de secado a 23 °C y 50 % de humedad relativa).
(6) (NF EN ISO 11998) Contribuya a la protección del medio ambiente: no deseche los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve su envase vacío a un punto limpio. Nuestros productos y envases pueden estar sujetos a instrucciones de reciclaje. Para más información: www.quefairedemesdechets.fr. Esta ficha técnica tiene como objetivo informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual y en los resultados de ensayos realizados con la máxima objetividad, en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU aplicables. No obstante, esta información no sustituye una descripción adecuada a la naturaleza y el estado de las superficies a pintar. Dado que la tecnología está en constante evolución, es responsabilidad de

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com

Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur
Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop

nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, verificar con nuestro servicio de atención al cliente que este documento no ha sido reemplazado por una edición más reciente.

Clase de transporte: No sujeto a los requisitos del ADR (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera).
Almacenamiento: Conservación antes de abrir: 24 meses en el envase original sellado, protegido de las heladas y de temperaturas superiores a 35 °C.
Almacenamiento después de la apertura: Cierre bien el envase para mantener las características del producto.
Precauciones de uso: contacto indirecto. Ventilar durante y después de la aplicación. No utilizar en espacios confinados. Utilizar el equipo de protección adecuado.
Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible a través del distribuidor o en línea en www.prodirox.com.

Clasificación europea: no aplicable
Valor límite de COV no aplicable
COV máximo para este producto: no aplicable

Envases 5L – 20 L

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com

Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur
Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop